

Tehnički dokument: TD-030

Tehnička specifikacija i instrukcije za aplikaciju 2K EPOX MIOX

I Međuslojni antikorozivni premaz

Generični tip: 2K EPOX MIOX je međuslojni antikorozivni premaz za zaštitu čeličnih konstrukcija, pocinkovanih površina, aluminijuma i dr. metalnih elemenata. Nanosi se kao međusloj preko postojeće osnovne boje, a može služiti i kao osnovna boja. Primenjuje se najčešće u kombinaciji sa završnim epoksidnim ili poliuretanskim premazima. U FIRESTOP sistemu protivpožarne zaštite upotrebljava se kao prajmer pre ekspandujućeg PP premaza.

Opis proizvoda: 2K EPOX MIOX je dvokomponentni sintetički epoksidni međuslojni premaz u FIRESTOP sistemu zaštite čelika i dr. metalnih površina. Izrađen je na bazi epoksidnih smola, sintetičkih organskih rastvarača, pigmenta i MIOX-a. Upotrebljava se u eksterijeru i enterijeru, za tretman novih konstrukcija i reparaciju postojećih. Izrađuje se u oksid crvenoj i sivoj boji.

Karakteristike:

- Bogat film premaza postignut u jednom nanosu skraćuje vreme izvođenja radova
- Odlično prijanjanje na metalnu površinu i otpornost atmosferske, hemijske i mehaničke uticaje
- Izuzetna antikorozivna zaštita
- Nanošenje prskanjem - sa bezvazdušnim sprejom - pumpom, na gradilištu ili radionički, pre podizanja čelične konstrukcije ili na montiranu konstrukciju
- Jednostavna i brza popravka oštećenih slojeva premaza nastalih prilikom montaže konstrukcije
- Dug vek trajanja u eksploataciji
- Omogućava dobru adheziju ekspandujućeg protivpožarnog premaza

II Fizička i hemijska svojstva

2.1. Podaci:

Tehničke karakteristike

1.	Boja	Oksid crvena/ siva
2.	Viskozitet	2000-4000 mPa*s, R3/30rpm
3.	Sadržaj čvrstih materija	72-74%
4.	Gustina	1,5 (+/-0,1) g/cm ³ k. A 0,8-0,9 g/cm ³ k. B
5.	Sadržaj VOC	≤490 g/l

III Podloga i priprema površine

3.1. Mere:

Pre upotrebe premaza 2K EPOX MIOX potrebno je da:

- Pročitajte uputstvo za primenu pre početka radova.
- Oprema, alat i pribor za nanošenje budu čisti i bez ostatka sasušenog materijala.
- Površina bude suva, čista i odmašćena.
- Merači za merenje mokrog filma Vam budu na raspolaganju.

3.2. Priprema površine:

2K EPOX MIOX se nanosi na prethodno pripremljenu, čistu i suhu metalnu površinu. Priprema površine se sastoji od odstranjivanja korozije peskarenjem ili hemijskim putem i odstranjivanja prašine, masnoće i prljavštine sredstvima kao što su nitro razređivač ili Motofus odmašćivač. Peskarenje se vrši u skladu sa ISO 8501-1, mlazom abraziva St 3/Sa 2½. Prvi sloj antikorozivne boje mora biti nanet najkasnije 4h po završetku peskarenja.

Nove konstrukcije: moraju biti očišćene, odmašćene i pripremljene peskarenjem prema navedenim uputstvima pre nanošenja 2K EPOX MIOX.

Reparacija postojećih konstrukcija: sastoji se u skidanju ostataka postojećih premaza, čišćenju, odmašćivanju površina i uklanjanju korozije hemijskim sredstvima ili mehaničkim putem – peskarenjem prema prethodno navedenim uputstvima.

Za hemijski tretman preporučuje se odmašćivanje proizvodima tipa Motofus odmašćivač, a nakon toga premazivanje antikorozivnim sredstvima tipa Antikorozion. Nastalu patinu treba obrisati krpom koja je navlažena odmašćivačem ili rastvaračem za boju, a zatim naneti 2K EPOX MIOX.

IV Oprema za nanošenje

U nastavku su navedene opšte smernice za primenu premaza. Uslovi gradilišta (radnog prostora) mogu zahtevati izvesne modifikacije u cilju postizanja željenih rezultata.

Mikser:

Koristite bušilicu ½" sa prosečnom mešalicom ili trenutnu mešalicu.

Pumpe – bezvazdušni sprej raspršivač (air less uređaj):

- prečnik dizne 0,013" - 0,015".
- izlazni pritisak 100-150 bar.

Pištolji za špricanje:

- prečnik dizne 1,2 – 2,5.

Četka i valjak:

Mazanje se kao metoda aplikacije preporučuje na manjim površinama. Za nanošenje četkom i valjkom koristite tehniku prevlačenja, kako bi se izbegli debeli tragovi poteza četke. Primena malog valjka od dlakave tkanine će proizvesti lagan i

postojan finalni sloj.

U zavisnosti od metode aplikacije i željene debljine premaz nanositi u jednom do dva sloja.

V Mešanje i razređivanje

Pre upotrebe i za vreme rada premaz dobro promešati mikserom po gore navedenim uslovima. Priprema se za upotrebu mešanjem komponente A (epoksi smole) sa komponentom B (učvršćivačem) 2K EPOX u težinskom odnosu 6,5:1. Upotrebno vreme pripremljene smeše je 8 h. Za razređivanje po potrebi koristiti 10% sintetičkog razređivača PRIMTEC razređivač EP.

VI Uslovi za nanošenje

6.1. Temperatura i atmosferski uslovi:

Preporučuje se nanošenje i upotreba 2K EPOX MIOX na suvim zaštićenim metalnim profilima. Temperatura vazduha treba da se kreće u opsegu od 5-35°C, dok temperatura čelične površine mora iznositi min 3°C iznad tačke rose. Relativna vlažnost vazduha treba da bude ispod 80% da bi nanošenje bilo uspešno. Ako se dozvoli da se 2K EPOX MIOX skvasi prilikom nanošenja, može doći do niza problema kao što su oštećenja sloja premaza, nemogućnost adhezije i slično. Premaz treba da bude zaštićen od kiše i visoke vlažnosti tokom nanošenja do potpunog sušenja.

6.2. Zaštita okolnih površina

Završene površine treba da budu zaštićene od oštećenja i ponovnog špricanja. Premazivanje protivpožarnim FIRESTOP premazima vrši se nakon potpunog sušenja antikorozivnog premaza.

VII Vreme sušenja

Vreme sušenja premaza zavisi od niza faktora. Navedene vrednosti odnose se na uslove temperature od 23°C i relativne vlažnosti vazduha od max 70%. Vreme sušenja može znatno varirati usled promena temperature, vlažnosti vazduha, kretanja vazduha – ventilacije, načina aplikacije premaza, debljine sloja premaza i sl.

Suv na prašinu	30 min
Suv na dodir	3-4 h
Međuslojni interval	4 h
Manipulacija	24 h
Potpuno očvršćavanje	5-7 dana

VIII Merenje konačne debljine premaza

Debljina suvog sloja (DFT) se može izmeriti pomoću opreme za merenje kao što je elektromagnetni merač/ uređaj za merenje suve debljine filma. Merenje konačne debljine premaza vrši se kada premaz bude dovoljno čvrst da se očitavanje može izvršiti bez usecanja površine. Optimalne vrednosti DFT kreću se oko 100-150 µm.

IX Potrošnja

3-4 m²/kg uz 100-150 µm DFT. Ove vrednosti mogu varirati usled rastura, odn. metode aplikacije, stanja opreme za nanošenje,

uslova u kojima se izvode radovi, pripremljenosti metalne površine itd.

X Čišćenje i uklanjanje

Alat i opremu u vlažnom stanju oprati razređivačem ili Motofus odmašćivačem. Fleke očistiti razređivačem. Otpadne tečnosti od čišćenja i ostatke proizvoda ne prosipati u kanalizaciju i vodene tokove. Ostatke proizvoda i ambalažu odložiti u skladu sa propisima.

XI Bezbednost i mere zaštite

Čuvati i koristiti dalje od izvora paljenja, toplote i oksidacionih sredstava. Izbegavati kontakt sa kožom, respiratornim organima i očima. Koristiti samo u dobro provetrenim prostorijama. Nositi odgovarajuću zaštitnu odeću, respiratornu masku i rukavice.

Detaljne informacije o klasifikaciji proizvoda, obaveštenja o opasnosti i merama predostrožnosti navedene su u Bezbednosnom listu.

XII Pakovanje, manipulisanje i skladištenje

Pakovanje: Metalna ambalaža, težina 26 kg + 4 kg netto, ili po narudžbini.

Skladištenje: Čuvati u originalnom dobro zatvorenom pakovanju, na suvom i provetrenom mestu na temperaturi od 5 do 35°C. Transportovati u uspravnom položaju.

Rok trajanja: 24 meseca, u originalnoj ambalaži i pod prethodno navedenim uslovima.

XIII Transportne informacije

ADR/ RID/ IMDG/ IATA: UN 1263 Paint; 3; III.

XIV Zaključno

U skladu sa našim saznanjima tehnički podaci koji su ovde sadržani su istiniti i tačni na dan objavljivanja i ne mogu biti predmet izmena bez prethodnog obaveštenja. Korisnik treba da kontaktira kompaniju FIRESTOP Internacional radi provere informacija pre specifikiranja potreba ili poručivanja proizvoda.

Ne daje se garancija ispravnosti niti ona implicira. Mi garantujemo da su naši proizvodi adekvatni prema FIRESTOP Internacional kontroli kvaliteta. Ne preuzimamo odgovornost za izvođenje radova ili povrede koje su nastale neadekvatnim korišćenjem. Odgovornost, ako postoji, je limitirana na zamenu proizvoda.

XV Datum izdavanja ovog TD

19.02.2019.

(Osnovni dokument)

03.02.2020.

(Izmene i dopune)

Delovodni broj: 120/2020

Delovodni broj prethodnih dokumenata izmena i dopuna: /

Delovodni broj osnovnog dokumenta: 181/2019

XVI Potpis



FIRESTOP Internacional d.o.o.
22330 Nova Pazova
G. Principa 20
MBR: 20921331
Tel: +381 22 321 030
+381 22 326 342
Fax: +381 22 325 002
support@internacional.rs
www.firestopinternacional.com

